

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 77 B Spray

Antikoroziční přípravek s částečnou mechanickou ochranou (MULTIVOSK)

Charakteristika:

DINITROL 77B-sprej poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi. Zanechává tlustý, světlehnědý, voskový film. Díky tvrdosti filmu poskytuje také ochranu proti mechanickému namáhání.

Oblast použití:

DINITROL 77B-sprej je hlavně určen jako ochrana spodku vozidel, ale může se použít také pro čluny, nástroje a další železné a ocelové předměty, které se skladují nebo dopravují v prostředí, které podporuje korozi.

Aplikace:

Pro aplikaci zajistěte, aby nádobka spreje měla pokojovou teplotu (16-20°C) a před použitím ji dobře protřepejte. Povrch, který se má ošetřit (podvozek vozidla, podběhy kol, vnitřní části dveří, zavazadlový prostor) by měl být suchý, prostý rzi a mastnoty. Nejvhodnější vzdálenost je stříkání je asi 20-30 cm. Aby byl nástřík rovnoměrný, stříkejte křížem. Schnutí probíhá za normální teploty místnosti. Na konci každého stříkání podržte nádobku dnem vzhůru a vyčistěte trysku stříkáním tak dlouho, dokud nevychází pouze plyn.

UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte na brzdové bubny, brzdové disky nebo na výfukové systémy.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	hnědá	
Typ filmu	pevný, voskový	
Hustota při 23°C	735 kg/m ³	DAM 4:1
Viskozita při 23°C, DIN 4	48 s	DAM 5:1
Obsah pevných látek	35,4 % váhových	DAM 2:4
Zápalný bod	29°C	
Obsah aromatických látek	<0.5 %	
Doporučená tloušťka filmu	50 µm	
Doba schnutí	30 min	
Adheze při nízké teplotě	-30°C	SAE J400
Působení na barvu vozidla	žádné	SS 186011
Odstranitelnost	technický benzin	
Tepelná odolnost	105°C	SS 186035
Test slanou vodou	500 hod.	DAM 39:1
Penetrace	30 mm	DAM 33:2

6.9.2013