

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 8530

Černý lak AC lesklý ve spreji

Charakteristika:

DINITROL 8530 je rychle schnoucí akrylový tixotropní lak s vysokou kryvostí. Díky vysokému podílu pigmentů je materiál odolný proti povětrnostním vlivům.

Oblast použití:

- výroba a opravárenství motorových vozidel, průmysl, domácnost
- částečné lakování kovových ploch, jako železo a barevné kovy, jakož i umělé hmoty, keramika, dřevo atd.
- nové lakování ocelových ráfků motorových vozidel

Aplikace:

Podklad musí být čistý, bez tuku, prachu a rzi. Všechny zvětralé barvy se musí odstranit. Zdravé zbytky laku by se měly zbrousit do matova. U savých podkladů, jako např. dřevo, by se měl nejdříve použít plnič pórů, aby se zabránilo pojídlu proniknout do podkladu. Dózu se sprejem před použitím dobře protřepat (1-2 min.), až je pohyb mísící kuličky ve spreji dobře slyšitelný, pak nastříkat materiál rovnoměrně křížem. U malých ploch se může také stříkat krouživými pohyby. Stříkací odstup má být ca 20-30 cm. Doba schnutí než je nástřik nelepivý na dotek je podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy 20-30 minut. Po použití dózu podržet dnem vzhůru a krátce nechat stříkat čistý plyn, aby se zamezilo eventuálnímu ucpání.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva:	Černá
Specifická váha:	0,88 (účinná látka)
Bod vzplanutí:	-4 °C (účinná látka)
Doba schnutí:	cca 20 min. / 50 µm
Spotřeba:	cca 2 m ² / dóza
Nejvhodnější teplota zpracování:	17-25 °C
Třída nebezpečnosti:	VbF AI
Hnací plyn:	propan/butan
Skladování:	Cca 2 roky

Balení:

14089

spray 400 ml

9.9.2013