

OBCENÉ INFORMACE

47-49 2K Matting Agent byl vyvinut pro snížení lesku MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

SMĚŠOVACÍ POMĚR



STUPEŇ LESKU	JEDNOTKY LESKU	SMĚŠOVACÍ POMĚR	HS TUŽIDLO	2K/MS TUŽIDLO	UNI ŘEDIDLO
Pololesk	60-80	80/20	3:1	2:1	0-5%
Saténový lesk	40-60	50/50	3:1	2:1	0-5%
Lesk vaječné skořápky	20-40	35/65	3:1	2:1	0-5%

SLOŽKY



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 47-20 2K Hardener Air Dry
 47-35 MS Hardener Fast
 47-55 MS Hardener Medium
 47-65 MS Hardener Slow
 8-130 HS Hardener Very Fast
 8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Tlaková nádoba	2,2-2,5	3,0-5,0/44-73
Airless / Airmix	0,015"/40"	160-200

Před přidáním tužidla důkladně promíchejte.
 V případě potřeby nařed'te Uni ředidlem.

APLIKACE



2 vrstvy 40 - 60 µm (1,4 - 2,2 mil)

PŘÍSAKY



PŘÍPRAVA POVRCHU



Předčištěný povrch pomocí 1-951 Silicone Remover a očištěný do sucha. Ostruše povrch abrazivem P400 nebo jemnějším. Odstraňte všechny zbytky brusiva stlačeným vzduchem, vyčistěte pomocí 1-951 Silicone Remover a očištěte do sucha.



Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí rozstřík.

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtěkání	-	Odtěkání	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché pro manipulaci	-	Suché pro manipulaci	-
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	-
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	-
Suché pro leštění	-	Suché pro leštění	-

NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 47-49 2K Matting Agent		
Chemický základ	Akrylová pryskyřice s matovacím činidlem	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	-
	Měrná hmotnost (kg/l)	1.035
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	26°C / 78,8°F
	Objem pevných látek (%)	29,9
	Vydatnost	-
	Lesk	-
	Barva	Mléčná

PODKLADY



Viz technický list MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČIŠTĚNÍ

1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky; (za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).

POZNÁMKY

-