

OBEČNÉ INFORMACE

SP0190 High Opacity White je polyuretanový dvousložkový nátěr s vysokým leskem. Může schnout na vzduchu i nuceným schnutím.

SMĚŠOVACÍ POMĚR



4 : 1 High Opacity White : MS Aktivátor + 0 - 20% Ředidlo Medium

SLOŽKY



SP2098 MS Hardener Fast
SP2198 MS Hardener Medium
SP3199 Thinner Medium

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,3 - 1,4	Viz informace výrobce
HE	1,3 - 1,4	Viz informace výrobce
Tlaková nádoba	0,85 - 1,2	4,0 - 5,0
Airmix	40°	160 - 200

APLIKACE



2 vrstvy 40 - 60 µm (1,57-2,4 mil)

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtečení	5 - 15 minut	Odtečení	5 - 15 minut
Proti prachu	20 - 30 minut	Proti prachu	-
Suché pro manipulaci	8 - 12 hodiny	Suché pro manipulaci	20 - 45 minut
Suché pro použití pásy	8 - 12 hodiny	Suché pro použití pásy	20 - 45 minut
Suché pro broušení	8 - 12 hodiny	Suché pro broušení	20 - 45 minut
Suché pro leštění	8 - 12 hodiny	Suché pro leštění	20 - 45 minut

PODKLADY



Ošetřené staré nátěry. Pro plasty, ocel, galvanizovanou ocel, hliník a polyester použijte vhodný nátěr.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



20 minut - 5 hodin

PŘÍSAKY



Dokončete broušení P400-P600 a odstraňte zbytky stlačeným vzduchem. Očistěte oblast pomocí Antistatic Degreaser a otřete důkladně do sucha.



Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí postřík.

NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Chemický základ	Vysoce kvalitní 2-složkový polyuretanový vrchní nátěr	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Měrná hmotnost (kg/l)	1,407
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	31°C / 87,8°F
	Objem pevných látek (%)	48,5
	Vydatnost	9,7 m²/L/50 µm 395 ft²/Gal/2 mil
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	Bílý

OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

[SDS Spiralac](#)

ČIŠTĚNÍ



Gun Cleaner

SKLADOVATELNOST



Aktuální přehled doby použitelnosti naleznete po kliknutí na následující odkaz:

[Shelf life overview Spiralac](#)

POZNÁMKY



Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné vlastnosti výrobku v technickém listu stanoveny při teplotě 20°C.